



## Lámina termoadhesivo Bifaz

Composición química : Poliuretano, polietileno tereftalato de etileno, ácido acrílico, de copo limero de etileno y acetato de vinilo

### Aplicación

- \* Adhesivo termoplástico adecuado para una gran variedad de usos en una amplia gama de materiales. Cuenta con una excelente adherencia a la tela, tejido de poliéster, algodón, tejidos mixtos, PVC, etc. Este adhesivo presenta una excelente resistencia a lavado y limpieza en seco.

### Almacenamiento

1, Temperatura de 10-30 °C, humedad menor al 70%, no exponer a la luz -UV, mantener el producto sin exposición a la luz natural y evitar prolongado contacto al aire libre

2, El volumen para el almacenamiento debe ser moderado, producto no debe ser apilado en grandes cantidades, altura del apilado debe ser moderada.

3. Si no necesita cortar el producto en piezas, conservarlo en el embalaje original.

4. Rangos de temperatura deben ser medidos en la máquina de manera precisa.

5. Condiciones

| NOMBRE DEL PRODUCTO | Modelo No.                                                                                                | Especificaciones<br>(thickness*width*length) | PUNTO DE FUSIÓN | TEMPERATURA /APLICACION | TIEMPO DE PRENSADO |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| PO-A                | Aplicación: Etiquetas ,<br>emblemas , etiquetas<br>bordadas, ensambladura<br>de telas , costura de telas. | 0.10mm*48cm*100Y<br>0.12mm*48cm*100Y         | 110             | 130 - 160               | 8S-12S             |

Stock de repuestos y asistencia técnica.